

ACRYLIC PRIMER 367-28

Tenis Kortu Zeminleri İçin Akrilik Primer

ÜRÜN TANIMI

Acrylic Primer 367-28 şeffaf, tek komponentli bir akrilik latex polimerdir.

KULLANIM YERLERİ

Acrylic Primer 367-28 tenis kort sisteminin uygulanacağı beton veya asfalt zeminin adheransını arttırmak amacıyla kullanılır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

RENK	:Şeffaf bulanık mavimsi.
KAPLAYABİLECEĞİ ALAN	:0,150 kg/m ² (Teorik)
KÜRLENME ŞARTLARI	:20°C de %70 bağıl nemde
TAHMİNİ KÜRLENME SÜRESİ	:yaklaşık 2 saat
MİNİMUM UYGULAMA SICAKLIĞI	:14°C

Düşük sıcaklık veya yüksek nem kuruma zamanını arttırır.
Maksimum yüzey sıcaklığı 60°C dir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Acrylic Primer 367-28 uygulaması için yeni sıcak asfalt yüzeyler minimum 14 gün, yeni beton yüzeyler minimum 28 gün kürünü yapmış olması gerekir.Kürlenmiş yüzeydeki harç artığı v.s. hafif kumlama veya fırçalama ile uzaklaştırıldıktan sonra seçilen astar uygulanır.Eski beton ve çimento siva yüzeyindeki eskiden kalma boya, kir, toz v.s. gibi gevşek parçacıklar kumlama, kazıma, fırçalama ile uzaklaştırılır.Yağ ve gres artıkları deterjanlı su ile temizlenir, nötralizasyon gerekiyorsa yüzey % 3-4'lük hidroklorik asit veya asetik asit çözeltisi ile silinir ve basınçlı su ile yıkanır.Acrylic Primer 367-28 uygulanmadan evvel zeminin tamamen kuru olmasına dikkat edilmelidir.

Yüzey Tamiratları

Kort yüzeyi su ile ıslatılarak kurumaya bırakılır.Kuruma esnasında su çukur bölgelerde birikir.Bu bölgeler tebeşirle belirlendikten sonra yüzeyin tamamen kurumasını takiben ACRYPATCH 367-C Akrilik Tamir Bineri ile tamir edilmelidirler.



SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır.Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uyuşumalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ
BOSNA BULVARI KÜBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: info@unicaboya.com WEB: www.unicaboya.com



SARFİYAT

Acrylic Primer 367-28 Kullanıma hazır bir üründür.1 kg ürünle 6,5 m² yer emprenye edilebilir.Ancak yine de sarfiyat yüzeyin emiciliğine bağlı olarak değişir.

UYGULAMA REHBERİ

Önerilen Sistemler

BOYTEM Acrylic Primer 367-28 uygulamasından hemen sonra Kort sisteminin ikinci katı olan RESURFACER 367-30'u tavsiye eder.Bilgi için lütfen RESURFACER 367-30 ürün bilgi föyüne başvurunuz.

Uygulama

Acrylic Primer 367-28 Fırça veya ruloyla uygulanmalıdır.

TEMİZLİK

Uygulamalarda kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenebilir.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Hava Şartları

Acrylic Primer 367-28 kesinlikle yağmurlu havalarda(yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey sıcaklığı minimum 14°C maksimum 60°C olmalıdır.60°C'nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

İç Mekan Uygulamaları

İç mekanlarda yapılan uygulamalarda yüksek bağıl nem, düşük sıcaklık ve yetersiz havalandırma kuruma zamanını geciktirebilir.İç mekanlarda özellikle bu üç faktör dikkate alınmalıdır.

Dondan Koruma

Acrylic Primer 367-28 su bazlı akrilik bir polimer olduğundan depolama ve sevkiyat anında donmaktan korunmalıdır.



SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır.Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uygulamalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: info@unicaboya.com WEB: www.unicaboya.com