



## ACRYLIC RESURFACER 367-30

Tenis Kortu Zeminleri İçin Akrilik Resurfacer

### ÜRÜN TANIMI

Acrylic Resurfacer 367-30 konsantre %100 akrilik latex bağlayıcı, silis kumu ile karıştırılarak uygulanan, beton yada asfalt zeminlere uygulanan tek komponentli bir akrilik latex polimerdir.

### KULLANIM YERLERİ

Acrylic Resurfacer 367-30 tenis kort sisteminin uygulanacağı beton veya asfalt zeminin ve cushion sistemin aderansını arttırmak amacıyla kullanıldığı gibi mevcut akrilik yüzeylerin tekrar PRECOAT 367-200 Tenis Kort Boyası ile boyanması öncesi astar olarak da kullanılabilir.

### FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

RENK	:Siyah
KAPLAYABİLECEĞİ ALAN	:0,270 kg/m <sup>2</sup> (Teorik)
KÜRLENME ŞARTLARI	:20°C'de %70 bağıl nemde
TAHMİNİ KÜRLENME ZAMANI	:yaklaşık 2 saat
MİNİMUM UYGULAMA SICAKLIĞI	:14°C

Düşük sıcaklık veya yüksek nem kuruma zamanını arttırır.  
Maksimum yüzey sıcaklığı 60°C dir.

### YÜZEY HAZIRLIĞI

Acrylic Resurfacer 367-30 uygulaması için yeni sıcak asfalt yüzeyler minimum 14 gün, yeni beton yüzeyler minimum 28 gün kürünü yapmış olması gerekir.Kürlenmiş yüzeydeki harç artığı v.s. hafif kumlama veya fırçalama ile uzaklaştırıldıktan sonra seçilen astar uygulanır.Eski beton ve çimento sıva yüzeyindeki eskiden kalma boya, kir, toz v.s. gibi gevşek parçacıklar kumlama, kazıma, fırçalama ile uzaklaştırılır.Yağ ve gres artıkları deterjanlı su ile temizlenir, nötralizasyon gerekiyorsa yüzey % 3-4'lük hidroklorik asit veya asetik asit çözeltisi ile silinir ve basınçlı su ile yıkanır.Acrylic Resurfacer 367-30 uygulanmadan evvel zeminin tamamen kuru olmasına dikkat edilmelidir.



### SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır.Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları ) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uygulamalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ  
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL  
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: [info@unicaboya.com](mailto:info@unicaboya.com) WEB: [www.unicaboya.com](http://www.unicaboya.com)

# ACRYFLEX™

## Yüzey tamiratları

Kort yüzeyi su ile ıslatılarak kurumaya bırakılır.Kuruma esnasında su çukur bölgelerde birikir .Bu bölgeler tebeşirle belirlendikten sonra yüzeyin tamamen kurumasını takiben ACRYPATCH 367-C Akrilik Tamir Bideri ile tamir edilmelidirler.

## Primer

Asfalt yüzeylerin Acrylic Primer 367-28 ile astarlanması, mevcut asfaltın çok kötü hava şartlarına maruz kalması halinde gereklidir.Yeni beton yüzeylere Akrilik Resurfacer 367-30 uygulandığında, Acrylic Primer 367-28 adherans için gereklidir.

## **SARFIYAT**

Acrylic Resurfacer 367-30'un maksimum sulandırma oranı 3:2 dir.1 kg. ürünle 4 m<sup>2</sup> yer astarlanabilir.Ancak yinede sarfiyat yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak değişir.

## Karışım Oranları

Acrylic Resurfacer 367-30	20 kg
Silis kumu(60-80 Mesh)	30 kg
Su	6 kg

## **UYGULAMA REHBERİ**

### Uygulama

Acrylic Resurfacer 367-30'un uygulaması Kauçuk Squeege ile zemine aynı yönde olmak üzere yapılmalıdır.Zemin sıcak ise iyi bir uygulama için zemin su spreyi ile nemlendirilmelidir.Uygulama yapılmış zemin üzerine su toplanmasına müsaade edilmemelidir.

## **TEMİZLİK**

Uygulamalarda kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenebilir.

## **UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR**

### Hava Şartları

Acrylic Resurfacer 367-30 kesinlikle yağmurlu havalarda(yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey sıcaklığı minimum 14°C maksimum 60°C olmalıdır.60°C'nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

### İç mekan uygulamaları

İç mekanlarda yapılan uygulamalarda yüksek bağıl nem, düşük sıcaklık ve yetersiz havalandırma kuruma zamanını geciktirebilir.İç mekanlarda özellikle bu üç faktör dikkate alınmalıdır.

### Dondan koruma

Acrylic Resurfacer 367-30 su bazlı akrilik bir polimer olduğundan depolama ve sevkiyat anında donmaktan korunmalıdır.



## **SINIRLI GARANTİ**

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır.Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları ) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uyuşumalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ  
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL  
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: [info@unicaboya.com](mailto:info@unicaboya.com) WEB: [www.unicaboya.com](http://www.unicaboya.com)