

ACRYPATCH 367-C

Tenis Kortu Zeminleri İçin Akrilik Tamir Bineri

ÜRÜN TANIMI

ACRYPATCH 367-C yüksek dayanımlı akrilik latex bağlayıcı, silis kumu ve çimento ile karıştırılarak beton yada asfalt zeminlerde tamir amaçlı kullanılan akrilik latex polimerdir.

KULLANIM YERLERİ

ACRYPATCH 367-C karışımı tenis kort sisteminin uygulanacağı beton veya asfalt zeminde oluşan çatlak, çökme ve çukur gibi zemin hatalarının tamiri için kullanılır.Tamir edilecek zeminlerde derinlik 0,4-4 cm. aralığında olmalıdır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Renk	:	Süt görünlü, beyaz
Kürlenme şartları	:	20°C'de %70 bağıl nemde
Tahmini kürlenme zamanı	:	yaklaşık 24 saat
Minimum Uygulama sıcaklığı	:	14°C

Düşük sıcaklık veya yüksek nem kuruma zamanını arttırır.Maksimum yüzey sıcaklığı 60°C'dir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

ACRYPATCH 367-C uygulaması için yeni sıcak asfalt yüzeyler minimum 14 gün, yeni beton yüzeyler minimum 28 gün kürünü yapmış olması gerekir.

Yüzey Şartları

ACRYPATCH 367-C'nin uygulandığı yüzeyler mükemmel bir aderans sağlanması amacıyla toz, kalkmış boya tabakaları, yağlı materyaller, kimyasal artıklar ve buna benzer yabancı maddelerden arındırılmalıdır.

Karışım Oranları

ACRYPATCH 367-C	17 kg.
Silis kumu(60-80 Mesh)	70 kg.
Çimento	11 kg.

Temiz bir kaptaki silis kumu ve çimento karıştırılır ve ACRYPATCH 367-C ilave edilir.Ağır devirli bir matkap motoru ile homojen bir karışım oluncaya kadar karıştırılır.Karışım 15 dakika içinde kullanılmalıdır.



SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır.Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uygulamalardan sorumlu olmadığımızı bevan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: info@unicaboya.com WEB: www.unicaboya.com

UYGULAMA REHBERİ

Sistem Şartları

ACRYPATCH 367-C karışımı tenis kort sisteminin uygulanacağı beton veya asfalt zeminde oluşan çatlak, çökme ve çukur gibi zemin hatalarının tamiri için kullanılır.Tamir edilecek zeminlerde derinlik 0,4-4 cm aralığında olmalıdır.BOYTEM ACRYPATCH 367-C'nin üzerine ACRYLIC RESURFACER 367-30 uygulamasını tavsiye eder.Daha fazla bilgi için Akrilik Resurfacer 367-30 bilgi föyüne bakınız.

Uygulama

ACRYPATCH 367-C en iyi çelik yada plastik bir mala yardımıyla veya geniş ağızlı bir spatula ile uygulanır.Tamirden önce astar olarak 2 kısım su+1 kısım ACRYPATCH 367-C tamir gerekli yüzeye fırça ile sürülmelidir.Bu şekilde astarlanmış yüzey 1 saat kadar kurumaya bırakılmalıdır.ACRYPATCH 367-C karışımı tamir edilecek yüzeye mala yardımıyla dökülür.Tamir edilen alanın etrafındaki ACRYPATCH 367-C kalıntıları temizlenir.Tamir edilen alandaki ACRYPATCH 367-C karışımı kuruduktan sonra 2.kat uygulama için yine astar uygulaması yapılmalıdır.

TEMİZLİK

Uygulamalarda kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenebilir.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Hava Şartları

ACRYPATCH 367-C kesinlikle yağmurlu havalarda (yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey sıcaklığı minimum 14°C maksimum 60°C olmalıdır.60°C nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

İç Mekan Uygulamaları

İç mekanlarda yapılan uygulamalarda yüksek bağıl nem, düşük sıcaklık ve yetersiz havalandırma kuruma zamanını geciktirebilir.İç mekanlarda özellikle bu üç faktör dikkate alınmalıdır.

Dondan Koruma

ACRYPATCH 367-C su bazlı akrilik bir polimer olduğundan depolama ve sevkiyat anında donmaktan korunmalıdır.



SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır.Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uyuşumalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: info@unicaboya.com WEB: www.unicaboya.com