

OVERLINE 367-F

Oyun Alan Çizgileri için Akrilik Markeleme Boyası

ÜRÜN TANIMI

OVERLINE 367-F %100 akrilik latex bağlayıcılı, talebi halinde özel renklerde üretilen, yüksek kaliteli bir çizgi boyasıdır.

KULLANIM YERLERİ

Akrilik sistem zeminlerde oyun alanlarının gerekli çizgi ve hatlarının belirlenmesinde kullanılır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Renk	:Beyaz
Kaplayabileceği Alan	:0,250 kg/m ² (Teorik) tek katta.
Kürlenme Şartları	:20°C'de %70 bağıl nemde.
Katlar Arası Bekleme Zamanı	:yaklaşık 4 saat.
Tahmini Kürlenme Zamanı	:minimum 24 saat.
Minimum Uygulama Sıcaklığı	:14°C.

Düşük sıcaklık veya yüksek nem kuruma zamanını arttırır.
Maksimum yüzey sıcaklığı 60°C'dir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

BOYTEM Tenis Kort Sistemlerinden birinin uygulanması öncesinde yeni sıcak asfalt yüzeyler minimum 14 gün, yeni beton yüzeyler minimum 28 gün kürünü yapmış olması gerekir.Eskiden kalma boya, kir, toz v.s. gibi gevşek parçacıklar, yağ ve gres artıkları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır, OVERLINE 367-F uygulanmadan evvel zeminin tamamen kuru olmasına dikkat edilmelidir.

SARFIYAT

OVERLINE 367-F kullanıma hazır bir üründür.1 kg. ürünle tek katta 4 m² yer kaplanabilir.Ancak yine de sarfiyat yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak değişir.



SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır.Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uyuşumalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: info@unicaboya.com WEB: www.unicaboya.com

UYGULAMA REHBERİ

Uygulama

OVERLINE 367-F zemine fırça, rulo havasız tabanca veya özel markeleme aparatları ile uygulanabilir. Zemin çizgilerinin yapılacağı alanlar kağıt bant ile markelenmeli OVERLINE 367-F uygulamasından önce bir kat ACRYLIC PRIMER 367-28 ile astar uygulaması yapılmalıdır. Bu sayede üzerine uygulanacak OVERLINE 367-F'nin maskelenen alan dışına bulaşması önlenmiş olur. Bir kat genellikle en iyi sonucu verir. Zemin sıcak ise iyi bir uygulama için zemin su spreyi ile nemlendirilmelidir. Uygulama yapılmış zemin üzerine su toplanmasına müsaade edilmemelidir.

Kuruma ve Kurlenme Zamanı

OVERLINE 367-F uygulamasında tam kurlenme için en az 24 saat geçmelidir.

TEMİZLİK

Uygulamalarda kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenebilir.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Hava Şartları

OVERLINE 367-F kesinlikle yağmurlu havalarda (yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey sıcaklığı minimum 14°C maksimum 60°C olmalıdır. 60°C nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

İç Mekan Uygulamaları

İç mekanlarda yapılan uygulamalarda yüksek bağıl nem, düşük sıcaklık ve yetersiz havalandırma kuruma zamanını geciktirebilir. İç mekanlarda özellikle bu üç faktör dikkate alınmalıdır.

Dondan Koruma

OVERLINE 367-F su bazlı akrilik bir polimer olduğundan depolama ve sevkiyat anında donmaktan korunmalıdır.



SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır. Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları (sıcaklık, nem, uygulama aparatları) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır. Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uyuşmalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: info@unicaboya.com WEB: www.unicaboya.com