

PRECOAT 367-200

Silis Kumu Dolgulu Akrilik Tenis Kort Boyası

ÜRÜN TANIMI

PRECOAT 367-200 özel granülimetrik quartz dolgulu %100 akrilik latex bağlayıcı, talebi halinde özel renklerde üretilebilen, yüksek kaliteli bir kaplamadır.

KULLANIM YERLERİ

PRECOAT 367-200 oyun hızını kontrol etmek amacıyla belirli bir tekstüre yapıda formüle edilmiştir. Kauçuk squeege aparatla uygulanması quartz granüllerin zeminin en küçük noktalarına kadar homojen dağılımın sağlayarak çok düzgün, sert ve yırtılma direnci yüksek bir kaplama oluşturur. Ayrıca mevcut boyalı tenis kortu zeminlerinde yenileme amaçlı da kullanılabilir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Renk	:Kiremit kırmızı, Koyu Yeşil, Açık Yeşil.
Kaplayabileceği Alan	:0,430 kg/m ² (Teorik) tek katta.
Kürlenme Şartları	:20°C'de %70 bağıl nemde.
Katlar Arası Bekleme Zamanı	:yaklaşık 4 saat.
Tahmini Kürlenme Zamanı	:minimum 24 saat.
Minimum Uygulama Sıcaklığı	:14°C.

Düşük sıcaklık veya yüksek nem kuruma zamanını arttırır.
Maksimum yüzey sıcaklığı 60°C'dir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

BOYTEM Tenis Kort Sistemlerinden birinin uygulanması öncesinde yeni sıcak asfalt yüzeyler minimum 14 gün, yeni beton yüzeyler minimum 28 gün kürünü yapmış olması gerekir. Eskiden kalma boya, kir, toz v.s. gibi gevşek parçacıklar, yağ ve gres artıkları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır, PRECOAT 367-200 uygulanmadan evvel zeminin tamamen kuru olmasına dikkat edilmelidir.

Yüzey Tamiratları

Kort yüzeyi su ile ıslatılarak kurumaya bırakılır. Kuruma esnasında su çukur bölgelerde birikir .Bu bölgeler tebeşirle belirlendikten sonra yüzeyin tamamen kurumasını takiben ACRYPATCH 367-C Akrilik Tamir Bideri ile tamir edilmelidirler.

Yeni Beton ve Asfalt Yüzey Uygulamaları

PRECOAT 367-200 yeni beton veya asfalt yüzeylerde Acrylic Primer 367-28+Acrylic Resurfacer 367-30 ile astarlanmasını takiben uygulanabileceği gibi, profesyonel tenis kortu uygulamalarında UNIRUBBER 367-40 cushion katların üzerine yapılması daha uygundur.



SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır. Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları (sıcaklık, nem, uygulama aparatları) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır. Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uyuşumalardan sorumlu olmadığımızı bevan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: info@unicaboya.com WEB: www.unicaboya.com

SARFIYAT

PRECOAT 367-200 'un maksimum sulandırma oranı 3:1 dir.1 kg. ürünle tek katta 2,2 m² yer kaplanabilir.Ancak yinede sarfiyat yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak değişir.

5.1 Karışım Oranları

PRECOAT 367-200 25 kg
SU 6 kg

UYGULAMA REHBERİ

Uygulama

PRECOAT 367-200'ün uygulaması kauçuk squeege ile zemine aynı yönde olmak üzere yapılmalıdır.Zemin sıcak ise iyi bir uygulama için zemin su spreyi ile nemlendirilmelidir.Uygulama yapılmış zemin üzerine su toplanmasına müsaade edilmemelidir.

Kuruma ve Kurlenme Zamanı

PRECOAT iki kat uygulanması halinde kuruma için katlar arasında en az 4 saat beklenmeli, sonkattan sonra tam kurlenme için en az 24 saat geçmelidir.

TEMİZLİK

Uygulamalarda kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenebilir.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Hava Şartları

PRECOAT kesinlikle yağmurlu havalarda (yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey sıcaklığı minimum 14°C maksimum 60°C olmalıdır.60°C'nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

İç mekan uygulamaları

İç mekanlarda yapılan uygulamalarda yüksek bağıl nem, düşük sıcaklık ve yetersiz havalandırma kuruma zamanını geciktirebilir.İç mekanlarda özellikle bu üç faktör dikkate alınmalıdır.

Dondan koruma

PRECOAT su bazlı akrilik bir polimer olduğundan depolama ve sevkiyat anında donmaktan korunmalıdır.



SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır.Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uygulamalardan sorumlu olmadığımızı bevan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: info@unicaboya.com WEB: www.unicaboya.com