

UNIRUBBER (CUSHION)

367-40

ÜRÜN TANIMI

UNIRUBBER 367-40 özel granülimetrik kauçuk ve %100 yüksek performanslı latex bağlayıcı içeren pigmentsiz bir tenis kortu altyapı malzemesidir.

KULLANIM YERLERİ

UNIRUBBER 367-40 Acrylic Resurfacer 367-30 üzerine 3 ila 10 kat uygulanır. Böylece özel granülimetrik kauçuk partikülleri 1-3 mm kalınlığında sıkıştırılmış homojen bir kalınlık oluşturur.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Renk	:Koyu Gri
Kaplayabileceği alan	:0,450 kg/m ² (Teorik) tek katta.
Kürlenme şartları	:20°C'de %70 bağıl nemde
Katlar arası bekleme zamanı	:yaklaşık 2 saat
Tahmini kürlenme zamanı	:minimum 24 saat
Minimum Uygulama sıcaklığı	:14°C

Düşük sıcaklık veya yüksek nem kuruma zamanını arttırır.
Maksimum yüzey sıcaklığı 60°C dir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

YÜZEY HAZIRLIĞI

Herhangi bir BOYTEM Tenis Kort sistemi uygulamasından önce yeni sıcak asfalt yüzeyler minimum 14 gün, yeni beton yüzeyler minimum 28 gün kürünü yapmış olması gerekir.

YÜZEY ŞARTLARI

UNIRUBBER 367-40'ın uygulandığı yüzeyler mükemmel bir aderans sağlanması amacıyla toz, kalkmış boya tabakaları, yağlı materyaller, kimyasal artıklar ve buna benzer yabancı maddelerden arındırılmalıdır.



SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır. Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları (sıcaklık, nem, uygulama aparatları) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır. Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uyuşmazlıklardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: info@unicaboya.com WEB: www.unicaboya.com

SARFIYAT

UNIRUBBER 367-40'ın maksimum sulandırma oranı 5:1 dir. 1 kg. ürünle tek katta 2,2 m² yer kaplanabilir. Ancak yinede sarfiyat yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak değişir.

Karışım Oranları

UNIRUBBER 367-40 25 kg.

Su 5 kg.

Çok sıcak uygulama şartlarında daha fazla su ilavesi yapılabilir.

UYGULAMA REHBERİ

Sistem Şartları

UNIRUBBER 367-40 minimum 3 kat uygulanmalıdır.UNIRUBBER 367-40 'ın her katı daha homojen ve sıkı bir cushion sistem oluşmasını sağlar.BOYTEM Acrylic Resurfacer 367-30'un üzerine UNIRUBBER 367-40 uygulamasını tavsiye eder.Daha fazla bilgi için Acrylic Resurfacer 367-30 bilgi föyüne bakınız.

Uygulama

UNIRUBBER 367-40 kauçuk squeege aparatıyla zeminin bir ucundan diğer ucuna ve birbirine paralel katlarda uygulanır.Uygulama sıcak hava koşullarında yapılıyorsa yüzeyi nemli tutmak amacıyla su spreylenebilir.Birinci kat tam kurduğunda ikinci kat uygulama önceki ile 90 derece açılı yapılarak uygulanmalıdır.

Kuruma ve Kurlenme Zamanı

UNIRUBBER 367-40 uygulamasında kuruma için katlar arasında en az 3 saat beklenmeli, normal hava koşullarında günde maksimum 2 kat uygulama yapılabilir.

TEMİZLİK

Uygulamalarda kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenebilir.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Hava Şartları

UNIRUBBER 367-40 kesinlikle yağmurlu havalarda (yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey sıcaklığı minimum 14°C maksimum 60°C olmalıdır.60°C'nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

İç mekan uygulamaları

İç mekanlarda yapılan uygulamalarda yüksek bağıl nem, düşük sıcaklık ve yetersiz havalandırma kuruma zamanını geciktirebilir.İç mekanlarda özellikle bu üç faktör dikkate alınmalıdır.

Dondan koruma

UNIRUBBER 367-40 su bazlı akrilik bir polimer olduğundan depolama ve sevkiyat anında donmaktan korunmalıdır.



SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır.Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uygulamalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: info@unicaboya.com WEB: www.unicaboya.com