

UNEPOX WP

Wash Primer (Etch Primer)

TANIMI

İki bileşenli, polivinil bütiral esaslı, çinkotetraoksikromatı ihtiva eden metal ve alaşımlar için geçici bir zemin hazırlayıcı astardır.

KULLANIM YERLERİ

Demir/Çelik yüzeyleri, uygun astarlarla kaplanıncaya kadar geçen zaman içinde korosif etkenlerden korumak, yapışmayı arttırmak, galvaniz, alüminyum ve çinko yüzeylerin sonkat boya tabakalarıyla yapışmasını sağlamak amacıyla endüstrinin her dalında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Yüzeyle çok iyi bir yapışma sağlar. Üstüne gelecek katların yapışmasını arttırır. Devamlı bir koruma özelliği olmayıp mutlaka önerilen astarlarla en kısa zamanda kaplanmalıdır. 10-15 mikron kuru film kalınlığı olmamalıdır. Aksi takdirde yapışma zayıflar. Malzemeden hiçbir zaman örtücü bir film oluşturması beklenmemelidir. Zira amaç, örtücülüğü sağlayacak katların zemine iyi yapışması için alt yapıyı hazırlamaktır. Alkid, Epoxy, klorkauçuk, poliüretan reçineli boyalarla mükemmel bir uyum sağlar. Çok süratli kurduğundan, bilhassa açık kumlama sahalarında çalışmaları engellemez, mükemmel bir blast primerdir.

RENK:SARI

KARIŞIM ORANI

Ağırlıkça 1.12 kısım ana malzeme, ağırlıkça 1 kısım aktivatör.

TEORİK SARFIYAT

10 mikron kuru film kalınlığında tek katta 11 m²/kg. (yüzeyin pürüzlülüğüne göre değişir.)

AMBALAJ ŞEKLİ

10 kg.lık takım / Ana Malzeme 5.290 kg. Aktivatör 4.710 kg.
UP-005 Tiner 3 ve 15 kg. teneke ambalajlarda.

DEPOLAMA

10-35°C sıcaklıktaki rutubetsiz, kapalı hacimlerde, orijinal, açılmamış ambalajlarında yaklaşık 6 ay.

TEKNİK BİLGİLER

ÖZGÜL AĞIRLIK :20°C'de 0.9 Kg/ltr.
KATI MADDE :Hacmen % 10

DAYANIKLILIK

Atmosferik etkenler uygulandığı andan itibaren kaplanıncaya kadar geçen zaman zarfında mükemmel bir koruyucudur.



SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır. Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları (sıcaklık, nem, uygulama aparatları) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır. Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uygulamalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: info@unicaboya.com WEB: www.unicaboya.com

UYGULAMA ŞARTLARI

YÜZEY HAZIRLIĞI

Demir ve Çelik İsvaç Standard SIS 055900-1967'nin SA 2 ½ normuna göre kumlanmalı.Bu işlemleri takibeden dört saat içinde malzeme uygulanmalıdır. Hazırlanan yüzeylerin boyanması hiç bir halde ertesi güne bırakılmamalıdır. Uygulamanın ertelenmesi zorunlu ise astarlamadan önce yüzey yeniden kumlanmalı veya temizlenmelidir.

DİĞER METAL VE ALAŞIMLAR

(Galvaniz,Alüminyum vs.) Yüzey UP-005 Tiner ile temizlendikten sonra malzeme uygulanır.

MALZEMENİN HAZIRLANIŞI

Ana malzeme iyice karıştırılmalıdır.Bilhassa uzun süre depolanan malzemelerin Karışımı çok iyi yapılmalıdır.Daha sonra,aktivatör kısım,ana malzemeye ilave edilerek karışım homojen oluncaya değin 3 dakika karıştırılır. (Tercihan düşük devirli bir karıştırıcı ile) karışım 15 dakika dinlendirildikten sonra uygulamaya geçilir.Uygulama süresince zaman zaman karıştırmaya devam edilmelidir.Karışım ömrü süresince uygulanabilecek miktardan fazla malzeme hazırlanmamalıdır.

UYGULAMA METODLARI

Havali tabanca,Airless spray.Fırça yalnız rötuş yapmak için kullanılır.

UYGULAMA SICAKLIĞI

+ 5°C'nin altında uygulama yapılmamalıdır.Zemin sıcaklığı çiğlenme noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır.

KARIŞIM ÖMRÜ

20°C'de 8 saat.Bu süre sonunda karışım hala uygulanabilecek gibi görünüyorsa da koruyucu özelliklerini kaybetmiştir ve hiçbir suretle kullanılmamalıdır.

KATLAR ARASI BEKLEME SÜRESİ

20°C'de 2 ila 24 saat arasında kaplanabilir.Bağıl nemin yüksek olduğu ortamlarda uygulamayı takiben 20°C'de 2 ila 4 saat arasında mutlaka kaplanmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

:20°C de yüzeysel kuruma 15 dakika.
:20°C de tam kuruma 1 saat.

İNCELTME VE TEMİZLİK

Malzeme uygulama kıvamındadır.Hiçbir şekilde inceltilemez.Temizlik için Special Tiner PMC kullanılır.



SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır.Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uyuşmalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: info@unicaboya.com WEB: www.unicaboya.com