

HSP-250

Yüksek Isı Dayanımlı Silikon Siyah/Aluminyum Boya

TANIMI

Yüksek ısı dayanımlı silikon ve Hidrokarbon reçine esaslı boyadır.

KULLANIM YERLERİ

Yüksek sıcaklıklara maruz kalan metal yüzeylerde uygulanır.

TEORİK SARFIYAT

Bir litre ile 50 mikron kuru film kalınlığında tek katta 9-11 m² yüzey boyanabilir.

AMBALAJ ŞEKLİ

3 kg.lık veya 15 kg.'lık orijinal ambalajlarında.

DEPOLAMA

10-35°C sıcaklıkta kapalı hacimlerde, açılmamış ambalajlarında yaklaşık 6 ay.

TEKNİK BİLGİLER

ÖZELLİKLERİ	:Sürülen yüzeylere iyi yapışır ve erken kurur.
VİSKOZİTE	:25 sn (DIN cup 4/25°C)
ÖZGÜL AĞIRLIK	:1 gr/cm ³
KATI MADDE	:Ağırlıkça %43(1 h/200°C)
*ISI DİRENCİ	:250°C
UYGULAMA SICAKLIĞI	:Minimum +10°C

*Bağlayıcı silikon reçine bu sıcaklıkta dekompoze olur.Siyah pigment 300°C ye, Aluminyum pigment 700°C ye kadar stabilitesini korur.

UYGULAMA ŞEKLİ

Ürün yavaşça karıştırılır.Gerektiği kadar özel tineri UP-002 ilave edilir.Havalı tabanca veya fırça ile maksimum 15-20 mikron kuru film kalınlığında uygulanmalıdır.Aksi takdirde yüksek sıcaklıklarda adherans problemi yaşanabilir.Tavsiye edilen kürlenme şartı 200°C de 1 saattir.



SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır.Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uyuşmalardan sorumlu olmadığımızı bevan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ
İSTANBUL BOYA VE VERNİKÇİLER SAN. SİT. NO:41 ORHANLI / TUZLA / İSTANBUL
TEL:0216 3040305 PBX FAX:0216 3041215 EMAIL: info@unicaboya.com WEB: www.unicaboya.com