

## VACTOP-725/S

Vinil Akrilik Reflektif Boya

### ÜRÜN TANIMI

Vinil Akrilik Kopolimer esaslı, reflektif tek komponentli sonkat boyadır.

### KULLANILDIĞI YERLER

Reflektif özellik istenen Fabrika üretim ve depolama alanlarında, oto servis ve bakım istasyonlarında, güvenlik işaretlemelerinde kullanılır.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

<u>Renk</u>	:	1004 ve 100K6-L
<u>Sarfiyat</u>	:	Teorik olarak tek katta 0.100-0.200 gr./m <sup>2</sup>
<u>Ambalaj</u>	:	3 kg.lık galon.
<u>İnceltici</u>	:	UP-002 15 kg.lık teneke ambalajda.
<u>Depolama</u>	:	10-35°C'de rutubetsiz kapalı ortamlarda orijinal açılmamış ambalajlarında 1 yıl.
<u>Özgül Ağırlık</u>	:	20°C'de 1.18 gr/cm <sup>3</sup> .
<u>Katı Madde</u>	:	Ağırlıkça %54
<u>Dayanıklılık</u>	:	Seyreltik asitlere ve alkalilere, temizlik deterjan ve dezenfektanlarına, bitkisel, madensel ve hayvansal yağlara, tatlı su ve deniz suyuna dayanıklıdır.

### UYGULAMA ŞARTLARI

Asfalt, beton, dökme, mozaik metal v.b zeminlere kolaylıkla uygulanır.

#### Uygulama

Malzeme uygulama kıvamındadır.Gerekli olduğu hallerde özel tineri UP-002 ile inceltilir.

#### Uygulama Metodları

Tercihan havalı tabanca ile.

#### Uygulama Sıcaklığı

+10°C'nin altında uygulama yapılmamalıdır.

#### Kuruma Süresi

20°C'de Yüzeysel kuruma	:30 dakika
20°C'de Tam Kuruma	:2-3 saat



### SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır.Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları ) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uygulamalardan sorumlu olmadığımızı bevan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ  
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL  
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: [info@unicaboya.com](mailto:info@unicaboya.com) WEB: [www.unicaboya.com](http://www.unicaboya.com)