

PU-SELFLEVELLING

Elastik Poliüretan Self Levelling

ÜRÜN TANIMI

Elastik Poliüretan esaslı Selflevelling kaplama.

KULLANIM YERLERİ

Her türlü zemin üzerine elastik efekt sağlamak amacıyla fitness salonları, çocuk oyun alanları, spor sahaları zeminlerinde sonkat olarak kullanılır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Renk	:RAL renkleri
Kaplayabileceği Alan	:2,4 kg/m ² (teorik-iki katta)
Kürlenme Şartları	:20°C'de %70 bağıl nemde
Tahmini Kürlenme Zamanı	:yaklaşık 12 saat
Minimum Uygulama Sıcaklığı	10°C

YÜZEY HAZIRLIĞI

PU-SELFLEVELLING yağ toz ve kirlerinden arındırılmış yüzeylere doğrudan testere dişli çelik mala ile istenilen kalınlıkta uygulanır.Zemin rutubetinin %4 den fazla olmamasına dikkat edilmelidir.Aksi takdirde yüzeyde hava kabarcıkları oluşabilir.

SARFIYAT

Kullanıma hazır bir üründür.Sarfıyat uygulama şartlarına göre değiştirmekle beraber ortalama 2,4 kg/m²'dir.

UYGULAMA REHBERİ

Önerilen Sistemler

BOYTEM özellikle kauçuk pet yüzeylerin kaplanması sırasında Testere dişli çelik mala kullanılmasını tavsiye eder.

Uygulama

PU-SELFLEVELLING testere dişli çelik mala yardımıyla zemine uygulanır.Yüzeyde oluşabilecek hava kabarcıkları kirpi rulo yardımıyla giderilir.Karışımın reaksiyon süresi çok kısa olduğundan karışım 10 dakika içerisinde zemine dökülüp yayılmalıdır.

TEMİZLİK

Uygulamalarda kullanılan tüm aletler kurumadan UP-003 Tiner ile temizlenmelidir.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Hava Şartları

PU-SELFLEVELLING kesinlikle yağmurlu havalarda (yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey sıcaklığı minimum 10°C maksimum 60°C olmalıdır.60°C'nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

İç Mekan Uygulamaları

İç mekanlarda yapılan uygulamalarda yüksek bağıl nem, düşük sıcaklık kuruma zamanını geciktirebilir.

Dondan Koruma

Depolama ve sevkiyat anında donmaktan korunmalıdır.



SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır.Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uyuşmalardan sorumlu olmadığımızı bevan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: info@unicaboya.com WEB: www.unicaboya.com