

## UNEPOX SL-FLEX

Elastik Self Levelling

### ÜRÜN TANIMI

Elastik Modifiye Epoxy-Üretan esaslı Selflevelling kaplama.

### KULLANIM YERLERİ

Her türlü zemin üzerine elastik etkiyi sağlamak amacıyla fitness salonları, çocuk oyun alanları, spor sahaları zeminlerinde sonkat olarak kullanılır.

### FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Renk	:RAL renkleri
Kaplayabileceği Alan	:2,8 kg/m <sup>2</sup> (teorik)
Kürlenme Şartları	:20°C'de %70 bağıl nemde
Tahmini Kürlenme Zamanı	:yaklaşık 12 saat
Minimum Uygulama Sıcaklığı	:10°C

### YÜZEY HAZIRLIĞI

UNEPOX SL-FLEX yağ toz ve kirlerinden arındırılmış yüzeylere doğrudan testere dişli çelik mala ile istenilen kalınlıkta uygulanır.

### SARFIYAT

Kullanıma hazır bir üründür.Sarfıyat uygulama şartlarına göre değiştirmekle beraber ortalama 2,8 kg/m<sup>2</sup>'dir.

### UYGULAMA REHBERİ

#### Önerilen Sistemler

BOYTEM özellikle kauçuk pet yüzeylerin kaplanması sırasında Testere dişli çelik mala kullanılmasını tavsiye eder.

#### Uygulama

UNEPOX SL-FLEX testere dişli çelik mala yardımıyla zemine uygulanır.Yüzeyde oluşabilecek hava kabarcıkları kirpi rulo yardımıyla giderilir.

### TEMİZLİK

Uygulamalarda kullanılan tüm aletler kurumadan UP-002 Tiner ile temizlenebilir.

### UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

#### Hava Şartları

UNEPOX SL-FLEX kesinlikle yağmurlu havalarda (yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey sıcaklığı minimum 10°C maksimum 60°C olmalıdır.60°C'nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

#### İç Mekan Uygulamaları

İç mekanlarda yapılan uygulamalarda yüksek bağıl nem, düşük sıcaklık kuruma zamanını geciktirebilir.

#### Dondan Koruma

Depolama ve sevkiyat anında donmaktan korunmalıdır.



### SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır.Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları ) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uyuşmalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.