

## UNEPOX COMPOUND-LW

Light weight Epoxy Compound

### TANIMI

İki komponentli, Epoxy bazlı düşük yoğunluğa sahip tesviye ve dolgu macunu.

### KULLANILDIĞI YERLER

Beton, çimento siva, asbest/çimento ve metal yüzeylerdeki lokal tamiratlarda; sac, ahşap ve özellikle fiber teknelerin osmosis problemlerinin çözümünde; Self Levelling uygulamaları öncesi altyapıdaki çatlak ve hasarlı bölgelerin tamiratlarında güvenle kullanılır.

### ÖZELLİKLERİ

Unepox Compound-LW Genel amaçlı , kimyasal ve mekanik dayanımı yüksek bir macundur. 2 cm'ye kadar olan kalınlıklarda akma yapmaz. Deniz suyuna dayanımı mükemmeldir. Konvansiyonel epoxy macunlardan daha düşük yoğunluğa sahiptir.

### RENK

Kirli Beyaz

### KARIŞIM ORANI

Hacimce 1 kısım ana malzeme, 1 kısım sertleştirici.

### SARFIYAT

Teorik bir değer yoktur. Kullanım amacına bağlıdır.

### AMBALAJ

4 lt.lik takımlar halinde.

### KURUMA

İkinci kat uygulama 24 saat sonra yapılabilir. Tam sertleşme 7 gündür.

### ÖZGÜL AĞIRLIK

0,68 gr/cm<sup>3</sup>±0,02 (20 C de)

### TEMİZLİK

UP-002 Tiner 3 ve 15 kg. tenekelerde.

### DEPOLAMA

10-35°C'de rutubetsiz kapalı ortamlarda orijinal açılmamış ambalajlarında 2 yıl.

### DEKLERASYON

HARMFUL, R10,20/21,38 S24/25



### SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır. Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları (sıcaklık, nem, uygulama aparatları ) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır. Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uygulamalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ  
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. ŞİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL  
TEL: 0216 5926470 / 3 HAT FAX: 0216 5926473 EMAIL: [info@unicaboya.com](mailto:info@unicaboya.com) WEB: [www.unicaboya.com](http://www.unicaboya.com)