

UNEPOX SP

Epoxy Yapıştırıcı ve Harç

TANIMI

İki komponentli, tiksotropik, solventsiz epoxy bazlı hızlı kürlenmiş epoxy yapıştırıcı ve harç.

KULLANILDIĞI YERLER

Beton, çimento siva, asbest/çimento ve metal seramik veya polyester yüzeylerdeki lokal tamiratlarda ve yapıştırma işlemlerinde; Self levelling uygulamaları öncesi altyapıdaki çatlak ve hasarlı bölgelerin tamiratlarında, Kolon montajı ve tamiratında ve filiz ekimlerinde yatay ve düşey uygulamalarında güvenle kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

RENK	: Kirli Beyaz
KARIŞIM ORANI	: Ağırlıkça 63 kısım Ana Malzeme+37 kısım sertleştirici
SARFIYAT	: Teorik olarak 1,8kg/m ² -1 mm kalınlıkta
AMBALAJ	: 5 kg.lık ve 1,2 kg.lık takımlar halinde.
POT LIFE	: 20°C'de yaklaşık 45 dk; 30°C'de yaklaşık 25 dk.
ÖZGÜL AĞIRLIK	: 1,78 gr/cm ³ ±0,02 (20°C'de)
TEMİZLİK TİNERİ	: UP-002 Tiner 3 ve 15 kg. teneke.
ÖZGÜL AĞIRLIK	: 20° C de 1.8 gr/cm ³ .
KATI MADDE	: Volumetrik % 100
ELEKTRİK İLETKENLİK	: 10 ¹³ Ohm
TERMAL GENLEŞME	: 20-22.10 ⁻⁶
ÇEKME DİRENCİ	: 37 N/mm ²
SIKIŞTIRMA DİRENCİ	: 72 N/mm ²
ISI İLETKENLİK KATSAYISI	: 0.3 kcal/mh°C

ÖZELLİKLERİ

Unepox SP genel amaçlı , kimyasal ve mekanik dayanımı yüksek , kuru veya nemli yüzeylere mükemmel yapışabilen ve düşey yüzeylerde 1 cm ye kadar olan kalınlıklarda akma yapmayan bir yapıştırıcı ve onarım harcıdır. Solventsiz oluşundan dolayı yangın tehlikesi yoktur.Sağlığa zararı yoktur. Seyreltik asitlere,seyreltik ve konsantre alkalilere, temizlik deterjan ve dezenfektanlarına, bitkisel, madensel ve hayvansal yağlara, tatlı su ve deniz suyuna, mazot, benzin, alkol ve daha birçok solvante dayanıklıdır.



SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır.Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uygulamalardan sorumlu olmadığımızı bevan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: info@unicaboya.com WEB: www.unicaboya.com

DEPOLAMA

10-35°C'de rutubetsiz kapalı ortamlarda orijinal açılmamış ambalajlarında 1 yıl.

UYGULAMA ŞARTLARI

UYGULAMA

Ana malzeme karıştırıldıktan sonra sertleştirici ilave edilerek homojen oluncaya değin 2-3 dakika karıştırılır.Karışım ömrü süresince uygulanabilecek miktardan fazla malzeme hazırlanmamalıdır.

UYGULAMA METODLARI

Uygun hazırlanmış yüzeye karışım ürün spatula veya mala yardımıyla yüzeye uygulanır.Astar uygulaması gereksiz olup nemli yüzeylerde malzemenin zemine fırça ile yedirilerek uygulanması gereklidir.

UYGULAMA SICAKLIĞI

+10°C'nin altında uygulama yapılmamalıdır.

KARIŞIM ÖMRÜ

20°C'de 30 dakika.Karışım miktarı ve ortam sıcaklığı yükseldikçe karışım ömrü kısılır.

KATLAR ARASI BEKLEME SÜRESİ

20°C'de 14-16 saat, üzerine gelecek son katlar için en az 24 en fazla 48 saat.

KURUMA SÜRESİ

20°C'de Yüzeysel kuruma :30 dakika

20°C'de Tam Kuruma :24 saat

KÜRLENME SÜRESİ

20°C'de 7 gün.

İNCELTME VE TEMİZLİK

Malzeme uygulama kıvamındadır.UP-002 tiner yalnız temizlik amacıyla kullanılır.

NOT:Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda havalandırma gereklidir.

DEKLERASYON

HARMFUL, R10,20/21,38 S24/25



SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır.Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uygulamalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: info@unicaboya.com WEB: www.unicaboya.com