

UNIPU-030

Poliüretan yapıştırıcı

TANIMI

Tek komponentli, poliüretan yapıştırıcı ve bağlayıcı polimer reçine

KULLANILDIĞI YERLER

Kauçuk/EPDM granüllerin bağlayıcısı olarak veya kauçuk/EPDM petlerin zemine sabitlenmesinde yapıştırıcı olarak kullanılır

ÖZELLİKLERİ

Mükemmel adherans yeteneğine sahiptir.Tek komponentli oluşu uygulama kolaylığı sağlar.Esnektir.

RENK

Transparan,Renksiz

SARFIYAT

Yapıştırma amaçlı teorik olarak 0,6 kg/m² ;Bağlayıcı olarak kauçuk veya EPDM granül ağırlığının%20 si kadar.

AMBALAJ

200 kg.lık takımlar orjinal varillerde

DEPOLAMA

10-35°C'de rutubetsiz kapalı ortamlarda orijinal açılmamış ambalajlarında 1 yıl.

DEKLERASYON

HARMFUL, R10,20/21,38 S24/25

TEKNİK BİLGİLER

ÖZGÜL AĞIRLIK 20°C'de 1.03 gr/cm³.
KATI MADDE Volumetrik % 100

UYGULAMA SICAKLIĞI

+5°C'nin altında uygulama yapılmamalıdır. Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda havalandırma gereklidir.

KATLAR ARASI BEKLEME SÜRESİ

En az 12 saat, maksimum sınırsız.

KURUMA SÜRESİ

20°C'de yüzeyel kuruma :8 saat
20°C'de tam kuruma :12-24 saat

KÜRLENME SÜRESİ

20°C'de 7 gün.Bu süre zarfında boya filminin hiç bir kimyasal ve mekanik etkiye maruz kalmaması gerekir.

İNCELTME VE TEMİZLİK

PU-04 THINNER ile inceltilir.



SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır.Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uyuşmalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: info@unicaboya.com WEB: www.unicaboya.com