

## DECK TOPCOAT/RED-GREEN

Güverte Boyası

### TANIMI

Alkid bağlayıcı, hızlı kuruyan bir sonkat boyadır.

### KULLANILDIĞI YERLER

Her türlü yapıda bulunan Alkid esaslı metal astar ile kaplanmış demir-çelik yüzeylerde çelik Güverte yüzeylerinde, merdivenlerinde dış ve iç mekanlarında sonkat olarak kullanılır.

### RENK

Kırmızı ve yeşil

### SARFIYAT

35 mikron kuru film kalınlığında tek katta teorik olarak:13m<sup>2</sup>/kg. (Yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak değişir.)

### AMBALAJ

5 kg. ve 20 kg.lık teneke bidon.

### DEPOLAMA

10-35 C de rutubetsiz kapalı ortamlarda orijinal açılmamış ambalajlarında 1 yıl.

### TEKNİK BİLGİLER :

#### ÖZELLİKLER

Çok iyi aderans sağlar.Örtücülüğü ve elastikiyeti iyi olan sonkat boyadır.Fırça izi bırakmaz.Atmosferik korozyona maruz yüzeylerde güvenle kullanılır.Alkyd bazlı astar ve arakatlar üzerine uygulanır.

#### ÖZGÜL AĞIRLIK

20 C'de 1.1±0,05 gr/cm<sup>3</sup>

#### KATI MADDE

Hacmen % 43

#### DAYANIKLILIK

Atmosferik şartlara ,güneş ışınlarına, su ve neme, madensel yağlara ve petrole dayanımlıdır.Aromatik solventlere dayanımlı değildir.



#### SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır.Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları ) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uygulamalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ  
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL  
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: [info@unicaboya.com](mailto:info@unicaboya.com) WEB: [www.unicaboya.com](http://www.unicaboya.com)

## UYGULAMA ŞARTLARI

### YÜZEY HAZIRLIĞI

Demir ve Çelik isveç Standard SIS 055900-1967'nin Sa 2 ½ veya St 3 fotoğraf normlarına Uygun kumlanmalı veya mekanik yollarla temizlenmelidir. Bu işlemi takip eden 4 saat içinde boya uygulaması yapılmalıdır. Hazırlanmış yüzeylerin boyanması hiç bir halde ertesi güne bırakılmamalıdır.Uygulamanın ertelenmesi zorunlu ise astarlanmadan önce yüzey yeniden kumlanmalı veya temizlenmelidir. Diğer Metal ve Alaşım lar (Galvaniz,Alüminyum v.s.)Yüzey Special Tineri ile temizlendikten sonra bir kat Wash Primer (Etch Primer) uygulanır.

Ahşap ve Benzeri Yüzeyler

Yüzeydeki her türlü toz kir v.s. fırça, zımpara, sistre veya basınçlı hava ile uzaklaştırılır.Budaklı kısımlarda bulunan reçineler selülozik esaslı bir tinerle veya yakılarak temizlenir.Uygulama öncesi zemin tamamen kuru olmalıdır.

### UYGULAMA METODLARI

Fırça,rulo,havalı veya havasız tabanca (Airless Spray) ile uygulanır.

### UYGULAMA SICAKLIĞI

+5° C'nin altında uygulama yapılmamalıdır.Metal yüzeylerin sıcaklığı çığlenme noktasının en az 3° C üzerinde olmalıdır.

### KATLAR ARASI BEKLEME SÜRESİ

20° C de 2-4 saat sonra sonkatlarla kaplanabilir.

### KURUMA SÜRESİ

20° C'de yüzeysel kuruma :1 saat  
20° C'de tam kuruma :6-8saat

### İNCELTME VE TEMİZLİK

Sentetik Tiner UP-001



### SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır.Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları ) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uygulamalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ  
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL  
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: [info@unicaboya.com](mailto:info@unicaboya.com) WEB: [www.unicaboya.com](http://www.unicaboya.com)