

## PROTECTA A-60 AĖAP KORUYUCU

### TANIMI

Alkid baęlayıcı, aĖap yzeyleri iin hazırlanmıř, yarı mat, řeffaf astar olarak da kullanılabilen sonkat  
AĖap koruyucu malzemedir.

### KULLANILDIĐI YERLER

AĖap, tahta, kontraplak, MDF, v.b. yzeylerin doęal grnmlerini bozmadan tahta kurtları, Zazarlı bakteri ve atmosferik etkilerden korumak ve dekoratif bir grnm saęlamak amacıyla astar veya sonkat olarak kullanılır

**RENK** řeffaf renksiz.

### SARFIYAT

Tek katta teorik olarak:11-12m<sup>2</sup>/kg. (AĖap yzeyin emicilięine baęlı olarak deęiřir.)

### AMBALAJ

3 kg.lık teneke ambalaj.

### DEPOLAMA

10-35 C de rutubetsiz kapalı ortamlarda orijinal aılmamıř ambalajlarında 1 yıl.

### TEKNİK ZELLİKLER :

#### ZELLİKLER

İerdięi zel pigmentleri vasıtasıyla tahta v.b. yzeylerin doęal grnmn koruyarak istenen renge dnřmesini saęlar.AĖap yzeyleri gneř iřınları, au ve nemden korur.AĖapı korozyonuna sebep olan tahta kurtları,bakteri ve bcekleri aĖap bnyesinde yařatmaz.Tahtanın iine diffze olduęundan tahta dokusunun bozulmasını, aılmasını engeller.Yzeyde film oluřturmadıęı iin yzeyden soyulmaz, kabarmaz.Uygun bir sonkat ile kaplanması halinde mkemmel bir adherans kprs oluřturur.

**ZGL AĞIRLIK** 20 C'de 0,92±0,05 gr/cm<sup>3</sup>

**KATI MADDE** Hacmen % 33

### DAYANIKLILIK

Atmosferik řartlara ,su ve neme gneř iřınlarına dayanım gsterir.



#### SINIRLI GARANTİ

Bu rn bilgi fynde belirtilen bilgi ve neriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıřtır.Gvenilir olmakla beraber, rnlerimizin kullanım metodları ve řartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları ) kontrolumuz dıřında olduęundan garanti anlamı tařımamaktadır.Bu nedenle rnmzn orijinal ambalajı ierisindeki kalitesinden sorumlu olduęumuzu, vanlıs kullanım ve uęulamalardan sorumlu olmadıęımızı bevan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŐTİ  
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. ŐT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL  
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: [info@unicaboya.com](mailto:info@unicaboya.com) WEB: [www.unicaboya.com](http://www.unicaboya.com)

## UYGULAMA ŞARTLARI

### YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzeyden her türlü toz, kir, v.s. fırça, zımpara, sistre ya da basınçlı hava ile uzaklaştırılır. Budaklı bölümlerde bulunan reçineler selülozik tiner ile veya yakılarak temizlenir. PROTECTA A-60 tamamen kuru yüzeylere tatbik edilmelidir. Eğer uygulama yapılacak yüzey boyalı ise uygun boya sökücülerle boya filmi temizlenmelidir.

### MALZEMENİN HAZIRLANIŞI

Kullanılmadan önce boya homojen bir karışım elde edilinceye kadar iyice karıştırılmalıdır.

### UYGULAMA METODLARI

Fırça, havalı tabanca ve daldırma yöntemi uygulanır. Uygulama sonrası maksimum yarım saat içinde ahşap tarafından emilmeyen malzemenin fazlası sünger veya elyaf izi bırakmayacak bir bezle silinmelidir. Uygulama süresince malzeme zaman zaman karıştırılmalıdır. Aksi takdirde içeriğindeki pigmentler çökebilir.

### UYGULAMA SICAKLIĞI

+5° C'nin altında uygulama yapılmamalıdır.

**KATLAR ARASI BEKLEME SÜRESİ** 20° C de 10 saat



### SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır. Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları (sıcaklık, nem, uygulama aparatları ) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır. Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uygulamalardan sorumlu olmadığımızı bevan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ  
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL  
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: [info@unicaboya.com](mailto:info@unicaboya.com) WEB: [www.unicaboya.com](http://www.unicaboya.com)