

## SENTETİK ASTAR

Mat Arakat-Astar Yađlı Boya

### TANIMI

Alkid bađlayıcılı, mat bir astar ve arakat boyasıdır.

### KULLANILDIđI YERLER

Ahşap, sunta,duralit v.b yüzeylerde astar olarak, endüstriyel tesislerde, liman ve tersanelerde, köprü ve hangarlarda, her türlü yapıda bulunan Alkid esaslı metal astar ile kaplanmış demir-çelik yüzeylerde arakat olarak kullanılır.

### RENK

Kirli Beyaz

### SARFIYAT

35 mikron kuru film kalınlığında tek katta teorik olarak:9.8m<sup>2</sup>/kg. (Yüzeyin pürüzlülüđüne bađlı olarak deđişir.)

### AMBALAJ

5 kg. ve 25 kg.lık teneke bidon.

### DEPOLAMA

10-35 C de rutubetsiz kapalı ortamlarda orijinal açılmamış ambalajlarında 1 yıl.

### Teknik Bilgiler :

Özellikler

Metal zeminlere çok iyi aderans sağlar.Metal Primer ve Sülyen gibi pas önleyiciler üzerine sürülerek sistemin kalınlaşmasını sağlar.Kendinden sonra uygulanacak Alkid esaslı sonkat boyalara uygun bir zemin hazırlar.

### ÖZGÜL AđIRLIK

20 C'de 1.71 gr/cm<sup>3</sup>

### KATI MADDE

Hacmen % 60



### SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır.Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları ) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uıqulamalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ  
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL  
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: [info@unicaboya.com](mailto:info@unicaboya.com) WEB: [www.unicaboya.com](http://www.unicaboya.com)

## DAYANIKLILIK

Atmosferik şartlara ,su ve neme dayanıklılık gösterir.

## Uygulama Şartları

### YÜZEY HAZIRLIĞI

Demir ve Çelik isveç Standard SIS 055900-1967'nin Sa 2 ½ veya St 3 fotoğraf normlarına uygun kumlanmalı veya mekanik yollarla temizlenmelidir. Bu işlemi takip eden 4 saat içinde boya uygulaması yapılmalıdır. Hazırlanmış yüzeylerin boyanması hiç bir halde ertesi güne bırakılmamalıdır.Uygulamanın ertelenmesi zorunlu ise astarlanmadan önce yüzey yeniden kumlanmalı veya temizlenmelidir.

Diğer Metal ve Alaşımlar

(Galvaniz,Alüminyum v.s.)Yüzey Special Tineri ile temizlendikten sonra bir kat Wash Primer (Etch Primer) uygulanır.

### UYGULAMA METODLARI

Fırça,rulo,havalı veya havasız tabanca (Airless Spray) ile uygulanır.

### UYGULAMA SICAKLIĞI

+5 C'nin altında uygulama yapılmamalıdır.Metal yüzeylerin sıcaklığı çığlenme noktasının en az 3 C üzerinde olmalıdır.

### KATLARARASI BEKLEME SÜRESİ

20 C de 24 saat sonra sonkatlarla kaplanabilir.

### KURUMA SÜRESİ

20 C'de yüzeysel kuruma : ½-1 saat  
20 C'de tam kuruma :2-3 saat

### İNCELTME VE TEMİZLİK

Sentetik Tiner UP-001



### SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır.Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları ) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uyuşmalardan sorumlu olmadığımızı bevan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ  
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL  
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: [info@unicaboya.com](mailto:info@unicaboya.com) WEB: [www.unicaboya.com](http://www.unicaboya.com)