

## UNEPOX FLEX MAT

Mat Elastik Epoxy Boya

### ÜRÜN TANIMI

Elastik Modifiye Epoxy-Üretan Esaslı Mat Sonkat Boya.

### KULLANIM YERLERİ

Her türlü zemin üzerine mat görünüm sağlamak amacıyla fitness salonları, çocuk oyun alanları, sporsahaları zeminlerinde sonkat olarak kullanılır.

### FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Renk	:RAL renkleri
Kaplayabileceği alan	:0,150kg/m <sup>2</sup> (teorik)
Kürlenme şartları	:20°C'de % 70 bağıl nemde
Tahmini kürlenme zamanı	:yaklaşık 12 saat
Minimum Uygulama sıcaklığı	:10°C

### YÜZEY HAZIRLIĞI

UNEPOX FLEX MAT, yağ toz ve kirlerinden arındırılmış yüzeylere kısa tüylü post rulo ile uygulanır.

### SARFIYAT

Teorik sarfiyatı 0,150 kg/m<sup>2</sup> olmakla beraber yüzeye göre değişebilir.

### UYGULAMA REHBERİ

#### Önerilen Sistemler

BOYTEM özellikle UNEPOX SL-FLEX ve PU-SELFLEVELLING uygulamasının üzerine FLEX MAT uygulanmasını tavsiye eder.

#### Uygulama

UNEPOX FLEX MAT kısa tüylü post rulo yardımıyla zemine uygulanır.Uygulama öncesi malzeme UP-003 Tiner ile inceltilmelidir.

### TEMİZLİK

Uygulamalarda kullanılan tüm aletler kurumadan UP-003 Tiner ile temizlenebilir.

### UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

#### Hava Şartları

UNEPOX FLEX MAT kesinlikle yağmurlu havalarda (yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey sıcaklığı minimum 10°C maksimum 60°C olmalıdır.60°C'nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

#### İç Mekan Uygulamaları

İç mekanlarda yapılan uygulamalarda yüksek bağıl nem, düşük sıcaklık kuruma zamanını geciktirebilir.

#### Dondan Koruma

Depolama ve sevkiyat anında donmaktan korunmalıdır.



### SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır.Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları ) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uygulamalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ  
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL  
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: [info@unicaboya.com](mailto:info@unicaboya.com) WEB: [www.unicaboya.com](http://www.unicaboya.com)