

UNICRYL-15

Vinil Akrilik Lak

TANIMI

Vinil Akrilik Reçine esaslı solvent bazlı lak.

KULLANIM YERLERİ

Her türlü siva,beton,tuğla,ahşap ve ytong gibi duvar ve yüzeylerin atmosferik şartlara karşı korunmasında, emprenye amaçlı kullanıldığı gibi, UV dayanımı sağlamak amacıyla sonkat sistemler üzerine UV koruyucu şeffaf vernik olarak da kullanılabilir.Su ve kir tutmama özelliği vardır.

TEORİK SARFIYAT

10-11 m²/litre 25 mikron kuru film kalınlığında.(Yüzeğe bağlı olarak değişebilir.)

AMBALAJ ŞEKLİ

3 kg.lık teneke ambalajlarda.

DEPOLAMA

Kapalı ambalajında yaklaşık 1 yıl.

TEKNİK BİLGİLER

ÖZELLİKLERİ

Uygulandığı yüzeyleri toz, yağmur,is gibi atmosferik etkilere karşı korur. İstenilen ölçüde parlaklık efekti sağlayarak dekoratif görünüm sağlar.Çabuk kuruma özelliğinden dolayı uygulama kolaylığı sağlar.Vinil esaslı kaplama sistemlerinin emprenye astarı olarak kullanılır.Boyanmış yüzeyler için iyi bir UV koruyucudur.

ÖZGÜL AĞIRLIK

20° C de 0,98-1,05 gr/cm³

DOKUNMA KURUMASI

20°C de yaklaşık 20 dakika

TAM KURUMA

20°C de yaklaşık 4 saat

KATLAR ARASI BEKLEME SÜRESİ

20°C de 3 saat

UYGULAMA SICAKLIĞI

Minimum +5 C

UYGULAMA ŞEKLİ

Fırça ile uygulanması tavsiye edilir.



SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır.Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uygulamalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: info@unicaboya.com WEB: www.unicaboya.com