

LTM-160

Sıvı Yapıştırıcı ve İzolasyon Malzemesi

TANIMI

Anyonik Vinil Modifiye Akrilik reçine esaslı ,elastik malzeme.

GÖRÜNÜŞ

İstenilen kalınlıkta uygulanabilen yarı mat görünümlü.

KULLANILDIĞI YERLER

Sıva, brüt beton, ytong, eternit, ahşap ve metal yüzeylerin sıvı izolasyonunda kullanıldığı gibi dış cephe ısı ve sıvı yalıtımında yapıştırıcı olarak güvenle kullanılır.

TEORİK SARFIYAT

0.700-1.200 kg/m² (tekstür ve tatbikat aracına bağlı olarak) iki katta.

RENK

Beyaz

AMBALAJ

25 Kg.lık teneke ambalajlarda.

DEPOLAMA

10-35°C sıcaklıkta kapalı hacimlerde,açılmamış ambalajlarında yaklaşık 1 yıl.

TEKNİK BİLGİLER

ÖZELLİKLERİ

Okside olmayan, tuzlu rutubet ve deniz suyuna, zayıf kimyasallara dayanıklı, bakteri ve küf tutmayan, aşırı soğuk ve güneşe dayanıklı tiksotropik görünümlü sıvı yalıtım ve yapıştırıcı malzemesidir. Esnek oluşu sıva ve rötre çatlaklarına mani olur. %100 sıvı yalıtımı sağlar.

| | |
|--------------------|--------------------------|
| ÖZGÜL AĞIRLIK | :1.48 gr/cm ³ |
| KATI MADDE | :%71 |
| UYGULAMA SICAKLIĞI | Minimum +5°C |
| UYGULAMA SONUCU | |
| ISI MUKAVEMETİ | :+60 -40 C |

KURUMA ZAMANI

20°C'de ilk kuruma 1-2 saat, ikinci kat kuruması 24 saat, tam kuruma 3 gün.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yeni beton, Çimento sıva en az 21 gün kürlenmiş olmalıdır.Yüzeyde yer alan kir toz ve gevşek parçacıklar kazıma veya fırçalama ile uzaklaştırılmalıdır.Eski boyalı, badanalı ve kabarmış tabakalar kazınarak iyice temizlenmeli ve su ile yıkanarak silinmelidir.Çatlak, hasarlı bölgeler ve seviye farkları dolgu macunu ile düzeltilmelidir. Tam kuru ve güneşe bakan yüzeyler ıslatılmak suretiyle nemlendirilmeli ve 1.kat uygulaması, malzeme %30 su ile inceltilerek uygulanmalıdır. 2.kat malzeme inceltmeden olduğu gibi rulo veya fırça ile sürülebilir.Daha sonra uygulanacak katlarda tatbikat yönü bir önceki uygulamanın 90° yönünde olmalıdır.

EMNİYET

Solvent toksidesi yoktur.Sağlığa zararlı değildir.



SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır.Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uyqulamalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: info@unicaboya.com WEB: www.unicaboya.com