

SU BAZLI SATEN BOYA

TANIMI

Styren Akriolik Kopolimer esaslı sonkat saten iç cephe malzemesidir.

KULLANIM YERLERİ

İç cephelerdeki sıva,alçı ve beton gibi yüzeylerde uygulanır.

TEORİK SARFIYAT

Bir litre ile iki katta 5-6 m² yüzey boyanabilir.

AMBALAJ ŞEKLİ

20 kg.lık teneke kovalarda.

DEPOLAMA

10-35°C sıcaklıkta kapalı hacimlerde,açılmamış ambalajlarında yaklaşık 1 yıl.

TEKNİK BİLGİLER

Sürülen yüzeylere iyi yapışır ve erken kurur.Renkleri solmaz.

ÖZGÜL AĞIRLIK	:1.43 gr/cm ³
KATI MADDE	:Hacimce %41,Ağırlıkça %61
UYGULAMA SICAKLIĞI	:Minimum +5°C

UYGULAMA ŞEKLİ

İlk kat uygulama için 1 hacim boya+1 hacim su karışım.Sonkat için 2 hacim boya +1 hacim su karışım tavsiye edilir.Katlar arasında en az 1 saat beklenmelidir.Su Bazlı Saten Boya uygulanacak yüzeyler her türlü yağ,toz ve kalkmış tabakalardan temizlenmeli daha sonra UNILAK ELASTİK boya bideri ile doyurulmalıdır. Gerektiğinde dolgu ve tesviye macunu ile yüzey düzeltilmeli, çatlaklar doldurulmalıdır.



SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır.Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uyuşmalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: info@unicaboya.com WEB: www.unicaboya.com