

UNICOAT ELASTİK

Elastik Dış Cephe Kaplaması

TANIMI

Styren Akrilik Kopolimer esaslı elastik bir dış cephe boyası ve kaplamasıdır.

KULLANIM YERLERİ

Her türlü sıva, beton, tuğla, ytong ve ahşap yüzeylerin likit kaplama malzemesidir. Konut, fabrika, hastane, okul gibi her türlü yapının deniz sahiline yakın tuzlu su tesirlerine maruz kalan inşaatların dış cepheleriyle eğimli teraslarda, tarihi eser restorasyonlarında güvenle kullanılır.

TEORİK SARFIYAT

Toplam iki katta 0,600 kg.-1.100 kg./m²(tekstür ve uygulama aparatına bağlı olarak)
Düz uygulamalarda 0.300 kg/m²

RENK

Katalog renkleri veya istenilen değişik renklerde.

AMBALAJ ŞEKLİ

25 kg.lık teneke ambalajlarda.

DEPOLAMA

Kapalı ambalajında yaklaşık 1 yıl.

TEKNİK BİLGİLER

Özellikleri: Okside olmayan, tuzlu rutubete ve deniz suyuna, zayıf kimyasallara dayanıklı, bakteri ve küf tutmayan, aşırı soğuk ve güneşe dayanıklı tiksotropik görünümlü dış cephe malzemesidir. Esnek oluşu sıva ve rötre çatlaklarına mani olur. Suyu geçirmeme özelliğinin yanısıra duvar ve bina bünyesinde muhtelif sebeplerle oluşan rutubet buharını dışarı atar. Deterjan ve sabunlarla silinebilir

Özgül ağırlık : 1.53 gr/cm³
Uygulama sıcaklığı : Minimum +5°C
Katı Madde (Hacimce) %50
Uygulama Sonucu
Isı Mukavemeti +60-40°C
Kuruma Zamanı : 20°C de ilk kuruma 1-2 saat, ikinci kat kuruması 24 saat, tam kuruması 3 gün.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yeni beton, çimento sıva en az 21 gün kürlenmiş olmalıdır. Yüzeyde yer alan kir, toz ve gevşek parçacıklar kazıma veya fırçalama ile yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Eski boyalı badanalı ve kabarmış tabakalar kazınarak iyice temizlenmeli ve su ile yıkanarak silinmelidir. Çatlak, hasarlı bölgeler ve seviye farkları dolgu macunu ile düzeltilmelidir. Tam kuru ve güneşe bakan yüzeyleri ıslatmak suretiyle nemlendirmeli ve mutlaka UNILAK ELASTİK astar uygulamasından sonra 1.kat uygulamasına başlanmalıdır. Tekstürlü bir netice almak için 2.kat malzeme inceltmeden olduğu gibi özel post rulo ve desen rulosu yardımıyla uygulanmalıdır.



SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır. Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları (sıcaklık, nem, uygulama aparatları) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır. Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uygulamalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: info@unicaboya.com WEB: www.unicaboya.com